Exxtral™ Performance Polyolefin CMU201

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتينج بولي أوليفين حراري خاص يستخدم في المكونات الداخلية للسيارات (مثل المحددات) التي تتطلب توازنًا جيدًا بين الصلابة والمتانة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد	-	-
	تشوه قليل	-	-
	صلابة/متانة متوازنة	-	-
	مقاومة جيدة للزحف	-	-
	أداء جيد في فك القوالب	-	-
الاستخدامات	أجزاء تحت غطاء السيارة	-	-
	تطبيق في مجال السيارات	-	-
	أجزاء السيارة الداخلية	-	-
	تجهيزات السيارة الداخلية	-	-
المظهر	أسود	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.05 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ISO 1133
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	17.0 cm³/10min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2350 MPa	340839.3 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/50
	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 527-2/50
	19.0 MPa	2755.72 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد		-	ISO 527-2/50
	3.0 %	-	ISO 527-2/50
	23 %	-	ISO 527-2/50
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179
	2.9 kJ/m²	1.38 ft·lb/in²	ISO 179
	3.2 kJ/m²	1.52 ft·lb/in²	ISO 179
	4.7 kJ/m²	2.24 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	60.0 C°	140.0 F°	ISO 75-2/A

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.