Exxtral™ Performance Polyolefin CMU236

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتينج بولي أوليفين حراري خاص للمكونات الداخلية للسيارات (مثل المحددات) التي تتطلب توازنًا جيدًا بين الصلابة / المتانة وانبعاثات منخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تغبيش منخفض إلى معدوم	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	تطاير منخفض	-	-
	صلابة/متانة متوازنة	-	-
	الرائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
	مقاومة صدمات متوسطة	-	-
الاستخدامات	أجزاء تحت غطاء السيارة	-	-
	تطبيق في مجال السيارات	-	-
	أجزاء السيارة الداخلية	-	-
	تجهيزات السيارة الداخلية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.05 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	16 g/10 min	-	ISO 1133
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	18.0 cm³/10min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2420 MPa	350991.96 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/50
	24.0 MPa	3480.91 psi	ISO 527-2/50
	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد		-	ISO 527-2/50
	3.0 %	-	ISO 527-2/50
	30 %	-	ISO 527-2/50
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179
	3.5 kJ/m²	1.67 ft·lb/in²	ISO 179
	6.7 kJ/m²	3.19 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة			

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	-	-	
	C° 109	F° 228.2	ISO 75-2/B
	C° 58.0	F° 136.4	ISO 75-2/A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.