Exxtral™ Performance Polyolefin CNR012

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتعلق الاختراع براتينج بولي أوليفين حراري خاص، يستخدم في مناسبات قولبة حقن السيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تغبيش منخفض إلى معدوم مقاومة الصدمات، عالية مقاومة جيدة للزحف مطيلية مظهر ممتاز	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.910 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.0 g/10 min	-	ISO 1133
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	5.40 cm³/10min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1000 MPa	145038.0 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	23.0 MPa	3335.87 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد		-	ISO 527-2/50
	10 %	-	ISO 527-2/50
	%	-	ISO 527-2/50
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179
	4.4 kJ/m²	2.09 ft·lb/in²	ISO 179
	6.5 kJ/m²	3.09 ft·lb/in²	ISO 179
	16 kJ/m²	7.61 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	77.0 C°	170.6 F°	ISO 75-2/B
	48.0 C°	118.4 F°	ISO 75-2/A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.