Exxtral™ Performance Polyolefin CNU012

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتعلق الاختراع براتينج بولي أوليفين حراري خاص، يستخدم في مناسبات قولبة حقن السيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلابة/متانة متوازنة مقاومة الصدمات، جيدة	- -	- -
الاستخدامات	أجزاء تحت غطاء السيارة تطبيق في مجال السيارات أجزاء السيارة الداخلية تجهيزات السيارة الداخلية	- - - -	- - - -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.915 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	16 g/10 min	-	ISO 1133
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	21.0 cm³/10min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1240 MPa	179847.12 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/50
	23.3 MPa	3379.39 psi	ISO 527-2/50
	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد		-	ISO 527-2/50
	5.1 %	-	ISO 527-2/50
	%	-	ISO 527-2/50
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179
	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ISO 179
	5.4 kJ/m²	2.57 ft·lb/in²	ISO 179
	9.5 kJ/m²	4.52 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	50.0 C°	122.0 F°	ISO 75-2/A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.