Exxtral™ Performance Polyolefin CNU013

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتعلق الاختراع براتينج بولي أوليفين حراري خاص يتميز بمقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية ويستخدم للأجزاء الخارجية للسيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تغبيش منخفض إلى معدوم	-	-
	تطاير منخفض	-	-
	صلابة/متانة متوازنة	-	-
	مقاومة الصدمات، جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	الرائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات	-	-
	أجزاء خارجية للسيارات	-	-
	ديكور السيارة الخارجي	-	-
المظهر	أسود	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.910 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	16 g/10 min	-	ISO 1133
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	21.0 cm³/10min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/50
	24.0 MPa	3480.91 psi	ISO 527-2/50
	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد		-	ISO 527-2/50
	5.5 %	-	ISO 527-2/50
	%	-	ISO 527-2/50
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179
	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ISO 179
	6.8 kJ/m²	3.24 ft·lb/in²	ISO 179
	11 kJ/m²	5.23 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة			-
			ISO 75-2/B
			ISO 75-2/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	
	C° 78.0	F° 172.4	
	C° 48.0	F° 118.4	

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.