Exxtral™ Performance Polyolefin CNU015

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يستخدم راتينج بولي أوليفين حراري خاص يتميز بتوازن جيد بين الصلابة / المتانة ورائحة منخفضة وأداء انبعاثات منخفضة في المكونات الداخلية للسيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تغبيش منخفض إلى معدوم	-	-
	تطاير منخفض	-	-
	صلابة/متانة متوازنة	-	-
	مقاومة الصدمات، جيدة	-	-
	لا يوجد لزوجة	-	-
	مظهر ممتاز	-	-
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات	-	-
	أجزاء السيارة الداخلية	-	-
	تجهيزات السيارة الداخلية	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.910 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	16 g/10 min	-	ISO 1133
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	21.0 cm³/10min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1450 MPa	210305.1 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/50
	26.0 MPa	3770.99 psi	ISO 527-2/50
	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد		-	ISO 527-2/50
	5.0 %	-	ISO 527-2/50
	70 %	-	ISO 527-2/50
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179
	4.5 kJ/m²	2.14 ft·lb/in²	ISO 179
	6.5 kJ/m²	3.09 ft·lb/in²	ISO 179
	11 kJ/m²	5.23 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة			-
			ISO 75-2/B
			ISO 75-2/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	
	C° 95.0	F° 203.0	
	C° 52.0	F° 125.6	

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.