Exxtral™ Performance Polyolefin CNU017

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتينج بولي أوليفين حراري خاص ذو سيولة عالية وصلابة عالية ورائحة منخفضة وخصائص انبعاث منخفضة مناسب بشكل عام لأجهزة تكييف الهواء في السيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلابة/متانة متوازنة مقاومة الصدمات، جيدة مظهر ممتاز	- - -	- - -
الاستخدامات	أجزاء تحت غطاء السيارة تطبيق في مجال السيارات أجزاء السيارة الداخلية	- - -	- - -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.911 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ISO 1133
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	20.0 cm³/10min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1800 MPa	261068.4 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/50
	31.0 MPa	4496.18 psi	ISO 527-2/50
	18.0 MPa	2610.68 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد		-	ISO 527-2/50
	4.4 %	-	ISO 527-2/50
	35 %	-	ISO 527-2/50
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179
	3.5 kJ/m²	1.67 ft·lb/in²	ISO 179
	5.7 kJ/m²	2.71 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	105 C°	221.0 F°	ISO 75-2/B
	56.0 C°	132.8 F°	ISO 75-2/A

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.