# Exxtral™ Performance Polyolefin HMU234

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | ExxonMobil Chemical | **الفئة** | TPO |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

راتينج بولي أوليفين حراري أسود خاص ذو صلابة عالية وثبات حراري عالي وأداء انبعاث منخفض ورائحة منخفضة مناسب لتكييف الهواء في السيارات والأجزاء الموجودة أسفل الغطاء.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | ثبات أبعاد جيد<br>تطاير منخفض<br>صلابة، عالية | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | أجزاء تحت غطاء السيارة<br>تطبيق في مجال السيارات<br>أجزاء السيارة الداخلية | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **المظهر** | أسود | - | - |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |

-

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.07 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 10 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **معدل تدفق حجم المصهور (MVR)** | 12.0 cm³/10min | - | ISO 1133 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 3200 MPa | 464121.6 psi | ISO 527-2 |
| **إجهاد الشد** | 34.0 MPa | 4931.29 psi | ISO 527-2/50 |
| **انفعال الشد** | 4.0 % | - | ISO 527-2/50 |
| **معامل الانحناء** | 3450 MPa | 500381.1 psi | ISO 178 |
| **قوة صدمة شاربي المحززة** | 3.4 kJ/m² | 1.62 ft·lb/in² | ISO 179 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة انحراف الحرارة** | 64.0 C° | 147.2 F° | ISO 75-2/A |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |
| | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.