Exxtral™ Performance Polyolefin HMU301

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتعلق الاختراع براتينج بولي أوليفين حراري خاص يتميز بمقاومة عالية للحرارة، ومقاومة عالية للبهتان، وتشطيب جيد للسطح ومقاومة للغسيل، وهو مناسب للتطبيقات الكهربائية (مثل الغسالات). يحتوي على مواد مضافة مضادة للكهرباء الساكنة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلابة فائقة ثبات أبعاد جيد مظهر ممتاز	- - -	- - -
الاستخدامات	أجهزة كهربائية مكونات الأجهزة المنزلية مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	- - -	- - -
المظهر	الألوان المتاحة	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.18 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	14 g/10 min	-	ISO 1133
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	15.0 cm³/10min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	3460 MPa	501831.48 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/50
	34.3 MPa	4974.8 psi	ISO 527-2/50
	30.0 MPa	4351.14 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد		-	ISO 527-2/50
	3.9 %	-	ISO 527-2/50
	9.0 %	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	3480 MPa	504732.24 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	2.7 kJ/m²	1.28 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	121 C°	249.8 F°	ISO 75-2/B
	68.0 C°	154.4 F°	ISO 75-2/A

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.