Exxtral™ Performance Polyolefin LNV010

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتعلق الاختراع براتنج بولي أوليفين حراري خاص بلمسة نهائية عالية وتشوه منخفض وأداء تلاشي منخفض بعد ملامسته للماء الساخن/البخار، وهو مناسب للأجهزة الكهربائية الكبيرة (مثل الغسالات). يحتوي على إضافات مضادة للكهرباء الساكنة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E31790-230713	-	-
الميزات	سيولة عالية أداء جيد في فك القوالب مظهر ممتاز	- - -	- - -
الاستخدامات	أجهزة كهربائية مكونات الأجهزة المنزلية مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	- - -	- - -
المظهر	الألوان المتاحة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.897 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	30 g/10 min	-	ISO 1133
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	41.0 cm³/10min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1600 MPa	232060.8 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	34.7 MPa	5032.82 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد	7.0 %	-	ISO 527-2/50
قوة صدمة شاربي المحززة	1.3 kJ/m² 2.4 kJ/m²	- 0.6185 ft·lb/in² 1.14 ft·lb/in²	ISO 179 ISO 179 ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	92.0 C° 52.0 C°	- 197.6 F° 125.6 F°	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	153 C°	307.4 F°	ISO 306/A50

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.