Fasal® BIO 337

المصنع	Fasal Wood KG	**الفئة**	Biodeg Polymers
المادة المالئة	ألياف الخشب	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Fasal BIO 337 مادة أساسها الخشب لتطبيقات القولبة بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف خشبية	-	-
الميزات	موارد قابلة للتحديث قابل للتحلل البيولوجي	- -	- -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.16 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	3900 MPa	565648.2 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	32.9 MPa	4771.75 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	1.9 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	3500 MPa	507633.0 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	56.6 MPa	8209.15 psi	ISO 178
انفعال الانحناء	3.1 %	-	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	9.6 kJ/m²	4.57 ft·lb/in²	ISO 179/1fU

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	130 C°	266.0 F°	-
وقت التجفيف	4.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	170 C°	338.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	180 C°	356.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	180 C°	356.0 F°	-
درجة حرارة الفوهة	190 C°	374.0 F°	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.