Felix Compounds Talc

المصنع	Felix Compounds	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركبات اللدائن الحرارية المقواة هي منتجات ذات خصائص ميكانيكية وفيزيائية وحرارية ممتازة. إن صلابتها ومقاومتها للصدمات والخدوش والمنتجات الكيميائية والأشعة فوق البنفسجية، فضلاً عن سهولة تحويل المادة من خلال القولبة، ليست سوى عدد قليل من النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار المادة التي ستتوافق مع متطلبات تطبيقك: بولي بروبيلين (PP)، بوليسترين (PS)، بولي إيثيلين (PE)، شحنات معدنية مختلفة (CaCO3، تلك، ميكا) ومواد أخرى (ألياف زجاجية). تلك تتميز هذه الفئة من المنتجات بخصائص ميكانيكية وحرارية فائقة. لقد تم تصميمه للاستجابة لمتطلبات محددة مثل مقاومة الأشعة فوق البنفسجية والتحكم في اللون ومقاومة الانثناء والصدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تلك	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاوم للصدمات	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	g/cm³ 0.928-1.29	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي			
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.50-25 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	20.7-27.6 MPa	3002.29 - 4003.05 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	1720-2650 MPa	249465.36 - 384350.7 psi	ASTM D790B
صدمة إيزود المحززة	59-120 J/m	1.11 - 2.25 ft·lb/in	ASTM D256A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الحشو	5.0-45 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.