Felix Compounds Mica

المصنع	Felix Compounds	**الفئة**	PP+PE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركبات اللدائن الحرارية المقواة هي منتجات تتميز بخصائص ميكانيكية وفيزيائية وحرارية ممتازة. إن صلابتها ومقاومتها للصدمات والخدوش والمنتجات الكيميائية والأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى سهولة تحويل المادة من خلال القولبة، ليست سوى عدد قليل من النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار المادة التي ستتوافق مع متطلبات تطبيقك: مادة البولي بروبيلين (PP)، والبوليسترين (PS)، والبولي إيثيلين (PE)، وحشوات معدنية مختلفة (CaCO3، والتلك، والميكا) ومواد أخرى (الألياف الزجاجية). الميكا بالنسبة لهذه الفئة من المنتجات، من السهل الحصول على خصائص ميكانيكية جيدة بالإضافة إلى تشطيبات سطحية تحاكي الرخام الطبيعي. لون وحجم الميكا متروك للعميل.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.958-1.37 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10-25 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	13.8-24.1 MPa	2001.52 - 3495.42 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	1380-2410 MPa	200152.44 - 349541.58 psi	ASTM D790B

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صدمة إيزود المحززة	59-130 J/m	1.11 - 2.43 ft·lb/in	ASTM D256A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الحشو	5.0-50 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.