Felix Compounds Eprene TPO

المصنع	Felix Compounds	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نحن نقدم مواد من هذه الفئة من المنتجات التي يمكن أن تحل محل المطاط الطبيعي و TPV (اللدائن الحرارية المبركنة، من النوع Santoprene) بالإضافة إلى منتجات مماثلة مثل Synprene و Santoprene و Sarlink. المنتجات التي تشكل جزءًا من عائلة Eprene متوافقة مع مادة البولي بروبيلين، وبالتالي يتم استخدامها في الصب. حقيقة أنها غير منفذة للأشعة فوق البنفسجية تجعلها خيارًا جيدًا في التطبيقات الخارجية التي تتطلب مقاومة جيدة للعوامل المؤكسدة. عائلة Eprene هي فئة من المنتجات التي تحتوي على SEBS كمكون أساسي. SEBS هو منتج يتم الحصول عليه بدوره من SBS. يتميز بميزة مقارنة بـ SBS لأن الجزيء لا يحتوي على روابط مزدوجة، والتي تكون حساسة بشكل طبيعي لظواهر الأكسدة. لذلك فإن SEBS مقاوم بشكل خاص للأكسدة وهو مادة تتكيف جيدًا مع التطبيقات التي تتطلب الكثير من حيث الحرارة والإضاءة فوق البنفسجية والأوزون والعوامل الكيميائية المؤكسدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك متشابك مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاوم للأكسدة مقاوم للأوزون	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات خارجية	-	-

المظهر

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	شفاف/شبه شفاف الألوان المتوفرة لون طبيعي	- - -	- - -
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.898-1.19 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0-30 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	30-90	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	1.84-7.03 MPa	266.87 - 1019.62 psi	ASTM D412
استطالة الشد	700-750 %	-	ASTM D412

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.