NinjaFlex™ Filament

المصنع	Fenner Drives	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: صلابة شعيرة تبلغ حوالي 85A يوفر القطر المتناسق وخصائص المواد مطبوعات موثوقة وعالية الجودة تتيح تقنية بانتظار الحصول على براءة اختراع تغذية سلسة التصاق منخفض ، يسمح الجزء الخارجي CoF المنخفض بتغذية سلسة من خلال أدلة الشعيرة مرونة عالية ومقاومة ممتازة للتآكل التصاق ممتاز لمنصة البناء والترابط بين الطبقات متوافق مع توجيه REACH و RoHS EC / 2002/95

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل التصاق جيد مرونة عالية احتكاك منخفض	- - - -	- - - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	الألوان المتوفرة	-	-
طريقة المعالجة	الطباعة ثلاثية الأبعاد، تصنيع الفتيل المنصهر (FFF)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	85	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قابلية البثق	30 mm/sec	-	-
درجة الحرارة	C° 210-225 C° 20-50	- F° 437.0 - 410.0 F° 122.0 - 68.0	- - -

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.