NEOFLON™ NP-40

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	FEP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم الراتينج لبثق الأفلام والأنابيب ذات القطر الأكبر والجدران السميكة والقولبة بالضغط للأنابيب وبطانات الصمامات والأكمام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم Piping أنابيب صمامات/أجزاء الصمام	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.12-2.17 g/cm³	-	ASTM D2116

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.75-1.8 g/10 min	-	ASTM D2116

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	19.6-34.3 MPa	2842.74 - 4974.8 psi	ASTM D2116
استطالة الشد	300-400 %	-	ASTM D2116

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	265-275 C°	509.0 - 527.0 F°	ASTM D2116

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.