GAPEX® HT RNP23LB03BK

المصنع	Ferro Corporation	**الفئة**	Nylon+PP
المادة المالئة	23% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GAPEX®HT RNP23LB03BK عبارة عن مادة بولي أميد + PP (نايلون + PP)، والتي تحتوي على مادة مقواة بألياف زجاجية بنسبة 23%. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. الخصائص الرئيسية لـ GAPEX®HT RNP23LB03BK هي مقاومة الحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	مادة مقواة بألياف زجاجية، 23% حشو بالوزن	-	-
الميزات	مقاومة حرارة عالية	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.22 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	43 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب		-	ASTM D955
	% 0.50	-	ASTM D955
	% 1.3	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 117	psi 16969.45	ASTM D638
استطالة الشد	% 4.0	-	ASTM D638
معامل الانحناء		-	ASTM D790
	MPa 5100	psi 739693.8	ASTM D790
	MPa 5140	psi 745495.32	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 15.9	psi 2306.1	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 110	ft·lb/in 2.06	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	J/m 1100	ft·lb/in 20.6	ASTM D256
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	J 0.678	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 191	F° 375.8	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.