GAPEX® HT RNP23MU01BK

المصنع	Ferro Corporation	**الفئة**	Nylon+PP
المادة المالئة	24% نسيج زجاجي	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GAPEX®HT RNP23MU01BK عبارة عن مادة بولي أميد + PP (نايلون + PP) ، والتي تحتوي على تقوية نسيج زجاجي بنسبة 24٪. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. طريقة المعالجة هي القولبة بالحقن. الخصائص الرئيسية لـ GAPEX®HT RNP23MU01BK هي مقاومة الحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	مواد مدعمة بنسيج زجاجي، 24% حشو بالوزن	-	-
الميزات	مقاومة حرارة عالية	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.21 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	23 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب		-	ISO 294-4
	% 1.4	-	ISO 294-4
	% 0.70	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	114 MPa	16534.33 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	5.0 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	5110 MPa	741144.18 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	155 MPa	22480.89 psi	ISO 178
معامل القص	987 MPa	143152.51 psi	ASTM D732
صدمة إيزود المحززة		-	ISO 180
	8.1 kJ/m²	3.85 ft·lb/in²	ISO 180
	9.6 kJ/m²	4.57 ft·lb/in²	ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	256 C°	492.8 F°	ISO 75-2/B
	236 C°	456.8 F°	ISO 75-2/A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.