FERREX® GPP20CF NA

المصنع	Ferro Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	23% كربونات الكالسيوم	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FERREX® GPP20CF NA هو مادة بولي بروبيلين مملوءة بنسبة 23% من كربونات الكالسيوم. متاحة في أفريقيا والشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، أو أمريكا الشمالية. الخصائص المهمة لـ FERREX® GPP20CF NA هي: قابلية معالجة جيدة، لمعان عالي، بوليمر متجانس. التطبيق النموذجي لـ FERREX® GPP20CF NA: الأثاث.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	كربونات الكالسيوم، 23% حشو بالوزن	-	-
الميزات	قابلية معالجة جيدة لمعان عالي هوموبوليمر	- - -	- - -
الاستخدامات	أثاث أثاث خارجي	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.06 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	21 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.0-1.4 %	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	68	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D638
استطالة الشد	30 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1820 MPa	263969.16 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	40.7 MPa	5903.05 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	530 J/m	9.93 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة غاردنر	3.73 J	-	ASTM D3029

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	98.9 C°	210.02 F°	-
	54.4 C°	129.92 F°	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	93.3 C°	199.94 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت التجفيف	2.0-3.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	199-204 C°	390.2 - 399.2 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	204-210 C°	399.2 - 410.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	210-216 C°	410.0 - 420.8 F°	-
درجة حرارة الفوهة	216-221 C°	420.8 - 429.8 F°	-
درجة حرارة القالب	46.1-60.0 C°	114.98 - 140.0 F°	-
الضغط الخلفي	0.138-0.345 MPa	20.02 - 50.04 psi	-
سرعة اللولب	100-150 rpm	-	-
حمولة المشبك	2.8-4.1 kN/cm²	-	-
نسبة الطول/القطر للولب (L/D)	20.0:1.0	-	-
نسبة ضغط اللولب	2.0:1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.