Ferro PP CPP30GF39BK

المصنع	Ferro Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	31% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

25٪ كحد أدنى من إعادة تدوير ما بعد الاستهلاك (P.C.R.) يفي / يتجاوز مواصفات فورد الهندسية WSS-M4D927-A1. الاستخدام النهائي الأساسي هو لأغلفة علبة الكربون للانبعاثات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو معدني، 31% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	هوموبوليمر ثبات حراري	- -	- -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.15 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.3 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	1.1 %	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	28.6 MPa	4148.09 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	2400 MPa	348091.2 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	2.0 kJ/m² 4.6 kJ/m²	- 0.9516 ft·lb/in² 2.19 ft·lb/in²	ISO 180 ISO 180 ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	121 C° 69.0 C°	- 249.8 F° 156.2 F°	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.