Ferro PP TPP15AN76BK

المصنع	Ferro Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	15% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ferro PP TPP15AN76BK هي مادة من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopoly)، والتي تحتوي على 15٪ من حشو التلك. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. الميزات الرئيسية لـ Ferro PP TPP15AN76BK هي: حماية البيئة / أخضر سيولة عالية مثبت حراري متجانس مجال التطبيق النموذجي لـ Ferro PP TPP15AN76BK هو: صناعة السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو تلك، 15% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
المحتوى المعاد تدويره	نعم، 25%	-	-
الميزات	هومبوليمر سيولة عالية ثبات حراري	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات أجزاء السيارة الداخلية	- -	- -
المظهر	أسود	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.00 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	72 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب		-	ISO 294-4
	1.8 %	-	ISO 294-4
	1.4 %	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	27.6 MPa	4003.05 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	1950 MPa	282824.1 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة		-	ISO 180/A
	1.7 kJ/m²	0.8089 ft·lb/in²	ISO 180/A
	2.9 kJ/m²	1.38 ft·lb/in²	ISO 180/A

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	1.0 %	-	ISO 188

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة			

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انحراف الحرارة		-	-
	C° 115	F° 239.0	ISO 75-2/B
	C° 60.0	F° 140.0	ISO 75-2/A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.