Ferro PP TPP30AE39BK

المصنع	Ferro Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	30% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ferro PP TPP30AE39BK عبارة عن مادة من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopoly)، والتي تحتوي على 30% من حشو التلك. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. الخصائص الرئيسية لـ Ferro PP TPP30AE39BK هي: متجانس.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو تلك، 30% حشو بالوزن	-	-
الميزات	هوموبوليمر	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.15 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D955
	% 1.4	-	ASTM D955
	% 1.6	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 34.5	psi 5003.81	ASTM D638
استطالة الشد	% 8.0	-	ASTM D638
معامل الانحناء		-	ASTM D790
	MPa 2770	psi 401755.26	ASTM D790
	MPa 3430	psi 497480.34	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 54.5	psi 7904.57	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 27	ft·lb/in 0.5057	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	J/m 330	ft·lb/in 6.18	ASTM D256
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	J 0.565	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 132	F° 269.6	ASTM D648
	C° 73.9	F° 165.02	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.