Ferro PP TPP30AF49HB GRAY

المصنع	Ferro Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	30% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ferro PP TPP30AF49HB GRAY هي مادة من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopolymer) مملوءة بنسبة 30٪ من التلك. وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمة الأساسية لـ Ferro PP TPP30AF49HB GRAY: متجانس.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تلك، 30% حشو بالوزن	-	-
الميزات	هوموبوليمر	-	-
المظهر	رمادي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.14 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.5 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب		-	ASTM D955
	1.3 %	-	-
	1.6 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	35.2 MPa	5105.34 psi	ASTM D638
استطالة الشد	12 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء		-	ASTM D790
	2970 MPa	430762.86 psi	-
	3760 MPa	545342.88 psi	-
قوة الانحناء	57.9 MPa	8397.7 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	460 J/m	8.62 ft·lb/in	ASTM D4812
صدمة غاردنر	0.452 J	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	135 C°	275.0 F°	-
	79.4 C°	174.92 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.