Ferro PP TPP40AA03WH

المصنع	Ferro Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	43% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ferro PP TPP40AA03WH عبارة عن مادة بوليمر متجانس من مادة البولي بروبيلين (PP Homopolymer) مملوءة بالتلك بنسبة 43٪. وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ Ferro PP TPP40AA03WH: بوليمر متجانس. التطبيق النموذجي لـ Ferro PP TPP40AA03WH: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تلك، 43% حشو بالوزن	-	-
الميزات	هومبوليمر	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.29 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.2 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب		-	ASTM D955
	1.0 %	-	-
	1.2 %	-	-
صلابة الديورومتر	74	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	32.8 MPa	4757.25 psi	ASTM D638
استطالة الشد	8.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء		-	ASTM D790
	3300 MPa	478625.4 psi	-
	4520 MPa	655571.76 psi	-
قوة الانحناء	55.2 MPa	8006.1 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	260 J/m	4.87 ft·lb/in	ASTM D4812
صدمة غاردنر	2.09 J	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	138 C°	280.4 F°	-
	91.1 C°	195.98 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	93.3 °C	199.94 °F	-
وقت التجفيف	2.0-3.0 hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	204-210 °C	399.2 - 410.0 °F	-
درجة الحرارة الوسطى	210-213 °C	410.0 - 415.4 °F	-
درجة الحرارة الأمامية	213-216 °C	415.4 - 420.8 °F	-
درجة حرارة الفوهة	216-218 °C	420.8 - 424.4 °F	-
درجة حرارة القالب	43.3-54.4 °C	109.94 - 129.92 °F	-
الضغط الخلفي	0.138-0.345 MPa	20.02 - 50.04 psi	-
سرعة اللولب	100-150 rpm	-	-
حمولة المشبك	2.8-4.1 kN/cm²	-	-
نسبة الطول/القطر للولب (L/D)	20.0:1.0	-	-
نسبة ضغط اللولب	2.0:1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.