Ferro PP TPP40AE91UL WHITE

المصنع	Ferro Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	41% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ferro PP TPP40AE91UL WHITE عبارة عن مادة بولي بروبيلين هوموبوليمر (PP Homopolymer) مملوءة بنسبة 41٪ من التلك. وهي متوفرة في إفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمة الأساسية لـ Ferro PP TPP40AE91UL WHITE: Homopolymer.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تلك، 41% حشو بالوزن	-	-
الميزات	هوموبوليمر	-	-
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.23 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.5 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب		-	ASTM D955
	1.0 %	-	-
	1.3 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	30.3 MPa	4394.65 psi	ASTM D638
استطالة الشد	6.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء		-	ASTM D790
	3060 MPa	443816.28 psi	-
	3810 MPa	552594.78 psi	-
قوة الانحناء	51.0 MPa	7396.94 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	350 J/m	6.56 ft·lb/in	ASTM D4812
صدمة غاردنر	5.20 J	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	127 C°	260.6 F°	-
	72.8 C°	163.04 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.