Ferro PP TPP40AJ30BK

المصنع	Ferro Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	37% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يفي / يتجاوز مواصفات هندسة فورد WSK-M4D644-A. الاستخدام النهائي الأساسي هو لأغلفة التيار المتردد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو تلك، 37% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	هومو‌بوليمر ثبات حراري	- -	- -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.22 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	14 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	1.2 %	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	26.5 MPa	3843.51 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	3800 MPa	551144.4 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة	1.7 kJ/m² 2.3 kJ/m²	- 0.8089 ft·lb/in² 1.09 ft·lb/in²	ISO 180 ISO 180 ISO 180

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	129 C° 84.0 C°	- 264.2 F° 183.2 F°	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.