Ferro PP TPP60AF02BK

المصنع	Ferro Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	60% تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ferro PP TPP60AF02BK هي مادة بولي بروبيلين متجانس (PP Homopolymer) مملوءة بالتلك بنسبة 60%. وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمة الأساسية لـ Ferro PP TPP60AF02BK: Homopolymer.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تلك، 60% حشو بالوزن	-	-
الميزات	هوموبوليمر	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.52 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	23 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب		-	ASTM D955
	% 0.80	-	-
	% 1.1	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 29.0	psi 4206.1	ASTM D638
استطالة الشد	% 2.0	-	ASTM D638
معامل الانحناء		-	ASTM D790
	MPa 4210	psi 610609.98	-
	MPa 5520	psi 800609.76	-
قوة الانحناء	MPa 46.9	psi 6802.28	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 16	ft·lb/in 0.2997	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	J/m 80	ft·lb/in 1.5	ASTM D4812
صدمة غاردنر	J 0.452	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 143	F° 289.4	-
	C° 110	F° 230.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.