Ferro PP WPP10SD04BK

المصنع	Ferro Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	10% ولاستونيت (CaSiO3)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ferro PP WPP10SD04BK عبارة عن مادة بولي بروبيلين متجانس (PP Homopoly) تحتوي على 10٪ ولاستونيت (casio3). هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية أو أفريقيا والشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية أو أوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. الميزات الرئيسية لـ Ferro PP WPP10SD04BK هي:
حماية البيئة / مثبت حرارة متجانس صديق للبيئة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ولاستونيت (CaSiO3)، 10% حشوة بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
المحتوى المعاد تدويره	نعم، 25%	-	-
الميزات	هوموبوليمر ثبات حراري	- -	- -
المظهر	أسود	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.980 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.3 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب		-	ISO 294-4
	1.9 %	-	ISO 294-4
	1.7 %	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	31.2 MPa	4525.19 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	2.00 MPa	290.08 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة		-	ISO 180/1A
	2.7 kJ/m²	1.28 ft·lb/in²	ISO 180/1A
	3.9 kJ/m²	1.86 ft·lb/in²	ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	112 C°	233.6 F°	ISO 75-2/B
	64.0 C°	147.2 F°	ISO 75-2/A

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.