GAPEX® APP25GL01BK

المصنع	Ferro Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	25% زجاج/معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GAPEX®APP25GL01BK هو مادة بولي بروبيلين تحتوي على 25% زجاج \ معادن. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية، أفريقيا والشرق الأوسط، أمريكا اللاتينية، أوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	زجاج \ معدني، 25% حشو بالوزن	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب		-	ASTM D955
	0.60 %	-	ASTM D955
	1.1 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 46.2	psi 6700.76	ASTM D638
استطالة الشد	% 3.0	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 3520 MPa 3620	- psi 510533.76 psi 525037.56	ASTM D790 ASTM D790 ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 71.7	psi 10399.22	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 53	ft·lb/in 0.9927	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	J/m 220	ft·lb/in 4.12	ASTM D256
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	J 0.226	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 157 C° 142	- F° 314.6 F° 287.6	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.