GAPEX® HPP30GR23BK

المصنع	Ferro Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	30% زجاج/ميكا	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GAPEX®HPP30GR23BK هي مادة من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopoly) تحتوي على 30% من الزجاج/الميكا. هذا المنتج متاح في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. GAPEX®الميزات الرئيسية لـ HPP30GR23BK هي: اقتران كيميائي، بوليمر متجانس، مثبت حراري.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	زجاج/ميكا، 30% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	اقتران كيميائي هوموبوليمر ثبات حراري	- - -	- - -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.14 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.5 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب		-	ISO 294-4
	0.70 %	-	ISO 294-4
	0.70 %	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	54.9 MPa	7962.59 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	4200 MPa	609159.6 psi	ISO 178
صدمة إيزود المحززة		-	ISO 180/1A
	3.8 kJ/m²	1.81 ft·lb/in²	ISO 180/1A
	5.1 kJ/m²	2.43 ft·lb/in²	ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	156 C°	312.8 F°	ISO 75-2/B
	137 C°	278.6 F°	ISO 75-2/A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.