GAPEX® HPP30GR24HB BLACK

المصنع	Ferro Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	31% زجاج/معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GAPEX®HPP30GR24HB BLACK هي مادة من مادة البولي بروبيلين المتجانس (PP Homopoly)، والتي تحتوي على 31% من الزجاج/المعادن. هذا المنتج متاح في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
الخصائص الرئيسية لـ GAPEX®HPP30GR24HB BLACK هي: الاقتران الكيميائي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	زجاج \ معدني، 31% حشو بالوزن	-	-
الميزات	اقتران كيميائي	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.15 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.5 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب		-	ASTM D955
	0.50 %	-	ASTM D955
	1.0 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	58.6 MPa	8499.23 psi	ASTM D638
استطالة الشد	4.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء		-	ASTM D790
	4550 MPa	659922.9 psi	ASTM D790
	5580 MPa	809312.04 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	86.9 MPa	12603.8 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	53 J/m	0.9927 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	340 J/m	6.37 ft·lb/in	ASTM D4812
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	0.339 J	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	156 C°	312.8 F°	ASTM D648
	138 C°	280.4 F°	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.