FHR Polypropylene 13R9A

المصنع	Flint Hills Resources, LP	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: مقاومة للإشعاع ووضوح اتصال جيد. قابل للتعقيم بالحرارة. لا يحتوي المنتج على مكونات مشتقة من الحيوانات. التطبيقات: القولبة بالحقن: الأجهزة الطبية القابلة للتعقيم بالإشعاع والأدوات المعملية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وضوح الاتصال	-	-
	لا توجد مكونات مشتقة من الحيوانات	-	-
	مقاوم للإشعاع (جاما)	-	-
	قابل للتعقيم بالإشعاع	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
الاستخدامات	Labware	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
تصنيفات الوكالة	تصنيف DMF غير محدد	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	-	-
	ISO 10993 الجزء 5	-	-
	USP 661	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	USP 85 USP 88 USP الفئة VI	- - -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	90	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1110 MPa	160992.18 psi	ASTM D638
قوة الشد	28.0 MPa	4061.06 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	965 MPa	139961.67 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	60 J/m	1.12 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	90.0 C°	194.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.