FHR Polypropylene 13T10Acs279

المصنع	Flint Hills Resources, LP	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ميزات البوليمر العشوائي: مقاومة ممتازة للوضوح والاحمرار، ومقاومة جيدة للصدمات ومعامل ثني جيد. المنتج لا يحتوي على مكونات مشتقة من الحيوانات. التطبيقات: قولبة الحقن: أدوات المختبرات وتعبئة المواد الغذائية وأدوات المطبخ. تنظيمي: FDA - 21 CFR 177.1520 (c) 3.1a معتمد من USP الفئة السادسة لا يوصى باستخدام هذا المنتج لعمليات تعقيم الأوتوكلاف في وجود محاليل مائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للاحمرار مقاومة جيدة للصدمات شفافية عالية بوليمر مشترك عشوائي	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تغليف المواد الغذائية أدوات المطبخ Labware	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a USP الفئة VI	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	90	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1210 MPa	175495.98 psi	ASTM D638
قوة الشد	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1140 MPa	165343.32 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	60 J/m	1.12 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	95.0 C°	203.0 F°	ASTM D648

الخواص البصرية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الضبابية (Haze)	%	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.