FHR Polypropylene 23N10A

المصنع	Flint Hills Resources, LP	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: بوليمر مشترك عشوائي الميزات: مُنَوَّى، قابل للتعقيم، وثبات أبعاد جيد. لا يحتوي المنتج على مكونات مشتقة من الحيوانات. التطبيقات: القولبة بالحقن والقولبة بالنفخ المطاطي بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نواة	-	-
الميزات	مُتَكَوِّن ثبات أبعاد جيد مقاومة التسخين بالضغط العالي لا توجد مكونات حركية بوليمر مشترك عشوائي	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ	-	-
تصنيفات الوكالة	DMF غير مصنف FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a ISO 10993 الجزء 5 USP 661 USP 85	- - - - -	- - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	USP 88	-	-
	USP الفئة VI	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-
	تشكيل النفخ بالتمدد	-	-
	قولبة النفخ بالحقن	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	27.8 MPa	4032.06 psi	ASTM D638
استطالة الشد	10 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1050 MPa	152289.9 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	60 J/m	1.12 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	84.0 C°	183.2 F°	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.