FHR Polypropylene 23R2A

المصنع	Flint Hills Resources, LP	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: بوليمر عشوائي الميزات: وضوح عالي عند اللمس، مقاومة الاحمرار، مقاومة جيدة للصدمات والتشقق الناتج عن الإجهاد. مقاومة للتعرض للإشعاع. المنتج لا يحتوي على مكونات مشتقة من الحيوانات. التطبيقات: النفخ: قوارير وزجاجات قابلة للتعقيم بالإشعاع

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للبياض	-	-
	تطهير بالإشعاع	-	-
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي	-	-
	مضاد لأشعة جاما	-	-
	مقاومة الصدمات، جيدة	-	-
	تعريف، عالي	-	-
	مظهر شفاف	-	-
	لا توجد مكونات حركية	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ	-	-
	زجاجة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	زجاجة صغيرة لوازم طبية/تمريضية	- -	
تصنيفات الوكالة	DMF غير مصنف FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a ISO 10993 الجزء 5 USP 661 USP 85 USP 88 USP الفئة VI	- - - - - - -	- - - - - - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	90	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1020 MPa	147938.76 psi	ASTM D638
قوة الشد	27.0 MPa	3916.03 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	940 MPa	136335.72 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	80 J/m	1.5 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 90.0	F° 194.0	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.