FHR Polypropylene 23S1Acs256

المصنع	Flint Hills Resources, LP	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FHR Polypropylene 23S1Acs256 هو منتج من البولي بروبيلين كوبوليمر عشوائي (PP random copolymer). يمكن معالجته عن طريق النفخ وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل مجالات تطبيق FHR Polypropylene 23S1Acs256 الرعاية الطبية / الصحية وتطبيقات ملامسة الأغذية. وتشمل الميزات: كوبوليمر، مقاومة الصدمات، والشفافية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للبياض	-	-
	مقاومة الصدمات، جيدة	-	-
	مظهر شفاف	-	-
	لا توجد مكونات حركية	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ	-	-
	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
	Laboratory apparatus	-	-
	لوازم طبية/تمريضية	-	-

تصنيفات الوكالة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	DMF غير مصنف FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a USP الفئة VI معتمد	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	90	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D638
استطالة الشد	11 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1040 MPa	150839.52 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	63 J/m	1.18 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	91.0 C°	195.8 F°	ASTM D648

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.