FHR Polypropylene P4C5B-181B

المصنع	Flint Hills Resources, LP	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: هوموبوليمر. الميزات: مُنَوَّى ومضاد للكهرباء الساكنة. يتم إنتاجه بدون مكونات مشتقة من الحيوانات أو فثالات. التطبيقات: قولبة الحقن: الأغطية وأدوات المائدة. التنظيم: FDA - 21 CFR 177.1520 (c) 1.1a.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة عامل نواة	- -	- -
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة هوموبوليمر لا توجد مكونات مشتقة من الحيوانات مُرَخِّص بلاستيكي غير فثالات مُتَكَوِّن	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	إغلاقات منتجات المائدة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1a	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	101	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	38.0 MPa	5511.44 psi	ASTM D638
استطالة الشد	9.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء		-	ASTM D790
	1630 MPa	236411.94 psi	-
	1730 MPa	250915.74 psi	-
صدمة إيزود المحززة	30 J/m	0.5619 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة غاردنر	0.00 J	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	121 C°	249.8 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.