FHR Polypropylene P4G3Z-050F

المصنع	Flint Hills Resources, LP	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: متجانس البوليمر الميزات: انخفاض انتقال الماء، جودة فيلم جيدة. يتم إنتاجه بدون مكونات مشتقة من الحيوانات أو فثالات. التطبيقات: البثق: فيلم مصبوب التنظيمي: إدارة الغذاء والدواء - 21 CFR 177.1520 (ج) 1.1 أ

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هوموبوليمر انتقال ماء قليل لا توجد مكونات مشتقة من الحيوانات	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم مصبوب	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1a	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.2 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	104	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	39.0 MPa	5656.48 psi	ASTM D638
استطالة الشد	9.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء		-	ASTM D790
	1520 MPa	220457.76 psi	-
	1620 MPa	234961.56 psi	-
صدمة إيزود المحززة	40 J/m	0.7492 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة غاردنر	11.0 J	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	101 C°	213.8 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.