FHR Polypropylene P5M2Z-012

المصنع	Flint Hills Resources, LP	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FHR Polypropylene P5M2Z-012 هو منتج من البولي بروبيلين العشوائي (PP random copolymer). يمكن معالجته عن طريق بثق الأغشية أو قولبة النفخ وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل مجالات تطبيق FHR Polypropylene P5M2Z-012 الرعاية الطبية/الصحية والأغشية وتطبيقات ملامسة الأغذية. تشمل الميزات: شفافية البوليمر المشترك

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تعريف، عالي لا توجد مكونات حركية بوليمر مشترك عشوائي	- - -	- - -
الاستخدامات	أفلام	-	-
تصنيفات الوكالة	DMF غير مصنف FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a USP الفئة VI	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق الأفلام قولبة النفخ	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.894 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.9 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	84	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	28.0 MPa	4061.06 psi	ASTM D638
استطالة الشد	12 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء		-	ASTM D790
	820 MPa	118931.16 psi	ASTM D790
	880 MPa	127633.44 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	70 J/m	1.31 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	28.0 J	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	76.0 C°	168.8 F°	ASTM D648

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.