FHR Polypropylene P5M6N-058A

المصنع	Flint Hills Resources, LP	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: بوليمر عشوائي الميزات: قابلية معالجة ممتازة، منواة ومضاد للكهرباء الساكنة. يتم إنتاجه بدون مكونات مشتقة من الحيوانات أو فثالات. التطبيقات: قولبة الحقن: مواد استهلاكية يمكن التخلص منها التنظيمية: 3.1a (c) 177.1520 CFR 21 - FDA. معتمد من الفئة السادسة من دستور الأدوية الأمريكي UL معتمد 94HB

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E336707-100613167	-	-
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة عامل نواة	- -	- -
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة يمكن التخلص منه قابلية معالجة جيدة لا توجد مكونات مشتقة من الحيوانات مُتَكَوِّن بوليمر مشترك عشوائي	- - - - - -	- - - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات المستهلك	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a USP الفئة VI	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	89	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D638
استطالة الشد	12 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء		-	ASTM D790
	980 MPa	142137.24 psi	-
	990 MPa	143587.62 psi	-
صدمة إيزود المحززة	40 J/m	0.7492 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة غاردنر	J	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 91.0	F° 195.8	ASTM D648

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.