FHR Polypropylene P6G2N-095

المصنع	Flint Hills Resources, LP	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: كوبوليمر تأثير الميزات: صلابة ممتازة ومقاومة للصدمات، منواة، مناسبة لتطبيقات التعقيم بالضغط الساخن والملء الساخن. المنتج لا يحتوي على مكونات مشتقة من الحيوانات. التطبيقات: النفخ، الصفائح / التشكيل الحراري للأغذية والعناية الشخصية والمواد الكيميائية المنزلية والأجزاء الصناعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E336707-100613169	-	-
المواد المضافة	عامل نواة	-	-
الميزات	مقاومة عالية للصدمات صلابة عالية بوليمر مشترك مقاوم للصدمات لا توجد مكونات مشتقة من الحيوانات مُتَكَوِّن	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ السلع المنزلية تطبيقات صناعية	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قطع غيار صناعية تطبيقات غذائية غير محددة Personal Care ورقة حاويات مصنعة بالتشكيل الحراري	- - - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ التشكيل الحراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	92	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D638
استطالة الشد	7.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1350 MPa	195801.3 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	600 J/m	11.24 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	112 C°	233.6 F°	ASTM D648

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.