FHR Polypropylene P9H8M-015

المصنع	Flint Hills Resources, LP	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: بولي بروبيلين متخصص. الميزات: يتم إنتاجه بدون مكونات مشتقة من الحيوانات أو فثالات. التطبيقات: طلاء البثق. تنظيمي: FDA - 21 CFR– 177.1520 (c) 1.1a و 2.2.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لا توجد مكونات مشتقة من الحيوانات	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1a FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	طلاء البثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.901 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	53 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	87	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D638
استطالة الشد	8.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء		-	ASTM D790
	1070 MPa	155190.66 psi	-
	1130 MPa	163892.94 psi	-
صدمة إيزود المحززة	20 J/m	0.3746 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة غاردنر	2.00 J	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	86.0 C°	186.8 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.