FHR Polypropylene P9R6K-054A

المصنع	Flint Hills Resources, LP	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: بوليمر عشوائي الميزات: وضوح ممتاز. مادة عالية التدفق. يتم إنتاجه بدون مكونات مشتقة من الحيوانات أو فثالات. التطبيقات: القولبة بالحقن: تطبيقات عالية الوضوح. بديل لتطبيقات PET و PS و PC عالية الوضوح. تنظيمي FDA - 21 CFR 177.1520 (c) 3.1a.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	شفافية عالية تدفق عالي لا توجد مكونات مشتقة من الحيوانات مُرَخِّص بلاستيكي غير فثالات بوليمر مشترك عشوائي	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	97	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	28.0 MPa	4061.06 psi	ASTM D638
استطالة الشد	14 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء		-	ASTM D790
	919 MPa	133289.92 psi	-
	972 MPa	140976.94 psi	-
صدمة إيزود المحززة	79 J/m	1.48 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	78.0 C°	172.4 F°	ASTM D648

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)		-	ASTM D1003
	2.8 %	-	-
	5.8 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.