# FHR EPS 40-6340

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Flint Hills Resources, LP | **الفئة** | PS (GPPS) |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

بوليميد 40 القابل للتوسع منخفض البنتان هو راتنج قابل للتوسع عالي الأداء معدل يتم إنتاجه بمستوى من عامل النفخ. متاح في حجمين من الحبيبات مصممة لصناعة الأشكال الخرسانية المعزولة وغيرها من تطبيقات التشكيل المخصصة التي تتطلب معالجة سريعة. يحتوي هذا المنتج على مادة مقاومة للهب وقد تم تصنيف البوليميد الموسع المقولب من قبل مختبرات Underwriters، ومختبرات Underwriters في كندا، وجمعية المعايير الكندية لإظهار الامتثال لقوانين البناء في أمريكا الشمالية. كما تلبي هذه المنتجات المواصفات الصناعية والعسكرية والفيدرالية المعمول بها.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | عامل نفخ | - | - |
| **الميزات** | كثافة منخفضة<br>قابلية تشغيل جيدة<br>دورة قولبة سريعة<br>مثبطات اللهب | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **تصنيفات الوكالة** | ASTM C 578, II<br>ASTM C 578, IX | -<br>- | -<br>- |
| **الامتثال لـ RoHS** | اتصل بالشركة المصنعة | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الأشكال** | جسيم | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.0268 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.