FHR EPS R-MER II® 5627 (1.75 lb/ft³)

المصنع	Flint Hills Resources, LP	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

R-MER II® الدرجة 27 عبارة عن راتينج قابل للتمدد وهو منتج راتينج عالي الأداء مصمم لتوفير مقاومة محسنة للكسر وخصائص تأثير متعددة محسنة لتغليف رغوة الوسادة الممتازة. يمكن تمديد وتشكيل راتينج Flint Hills Resources R-MER II® باستخدام معدات EPS التقليدية وإعادة تدويره باستخدام تقنية EPS التقليدية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة الصدمات، جيدة مواد قابلة لإعادة التدوير مقاومة جيدة للتشقق	- - -	- - -
الاستخدامات	التعبئة والتغليف رغوة	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.0280 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	1.2 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الانحناء	0.317 MPa	45.98 psi	ASTM D790
قوة الضغط		-	ASTM D695
	0.138 MPa	20.02 psi	ASTM D695
	0.165 MPa	23.93 psi	ASTM D695
	0.228 MPa	33.07 psi	ASTM D695
نفاذية بخار الماء	57 g/m²/24 hr	3.68 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	73.9 C°	165.02 F°	ASTM D794

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.