Formolene® HF3728

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Formolene® HF3728 هو راتينج متوسط الكثافة يوفر توازنًا عامًا ممتازًا لخصائص الشد والتأثير والتمزق في الأغشية الرقيقة. أداء المعالجة ممتاز على خطوط السيقان العالية. يفي Formolene® HF3728 بجميع متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كما هو محدد في 21 CFR 177.1520، والتي تغطي الاستخدام الآمن لمواد البولي أوليفين المخصصة للاستخدام المباشر مع الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
	مقاومة شد عالية	-	-
	كثافة متوسطة	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	تبطين	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.937 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	0.30 g/10 min	-	-
	20 g/10 min	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	21.4 MPa	3103.81 psi	-
	21.4 MPa	3103.81 psi	-
	42.1 MPa	6106.1 psi	-
	42.1 MPa	6106.1 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	500 %	-	-
	600 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	50 g	1.76 oz	-
	500 g	17.64 oz	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.