Formolene® L42009B

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Formolene® L42009B عبارة عن درجة فيلم للأغراض العامة منخفضة الكثافة الخطية مصنوعة باستخدام تقنية الطور الغازي. يُظهر الراتينج متانة وقوة ممتازتين عند سحبه إلى مقاييس رقيقة. يفي Formolene® L42009B بجميع متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كما هو محدد في CFR 21 177.1520، والتي تغطي الاستخدام الآمن لمواد البولي أوليفين المخصصة للاستخدام المباشر مع الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مونومر مشترك بوتين	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	غرض عام	-	-
	سحب جيد	-	-
	قوة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
الاستخدامات	خلط	-	-
	فيلم	-	-
	غرض عام	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أكياس الغسيل تبطين تطبيقات غذائية غير محددة التعبئة والتغليف	- - - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
الأشكال	فيلم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ البثق المشترك بثق الأفلام	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.95 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	35.2 MPa	5105.34 psi	-
	28.5 MPa	4133.58 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	690 %	-	-
	920 %	-	-
قوة التمزق إلمندورف		-	-
	57.9 kN/m	-	ASTM D1922
	148.6 kN/m	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صدمة السهم (25.0 ميكرومتر)	52.1 kN/m	-	ASTM D1709

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر	42	-	ASTM D523
الضبابية (Haze)	18 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.