Formolene® L42022E2

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Formolene® L42022E2 عبارة عن درجة فيلم للأغراض العامة منخفضة الكثافة الخطية مصنوعة باستخدام تقنية الطور الغازي. يُظهر Formolene® L42022E2 متانة وقوة ممتازتين عند سحبه إلى مقاييس رقيقة في تطبيقات الأفلام المنفوخة والمصبوبة. يفي Formolene® L42022E2 بجميع متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كما هو محدد في 21 CFR 177.1520، والتي تغطي الاستخدام الآمن لمواد البولي أوليفين المخصصة للاستخدام المباشر مع الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق (7000 جزء في المليون) 2 انزلاق (1350 جزء في المليون) 2	- -	- -
الميزات	غرض عام قوة عالية كثافة منخفضة متانة فائقة الارتفاع	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أكياس غرض عام	- -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تبطين	-	
	التعبئة والتغليف	-	
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-
	الصب	-	-
	البثق المشترك	-	-
	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	26.9 MPa	3901.52 psi	-
	18.6 MPa	2697.71 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	600 %	-	-
	800 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	65 g	2.29 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	110 g	3.88 oz	-
	570 g	20.1 oz	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	40	-	ASTM D523
الضبابية (Haze)	35 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نسبة النفخ	2.5:1	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.