Formolene® L62009E2

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Formolene® L62009E2 عبارة عن درجة فيلم للأغراض العامة منخفضة الكثافة الخطية مصنوعة باستخدام تقنية الطور الغازي. يُظهر الراتينج متانة وقوة ممتازتين عند سحبه إلى مقاييس رقيقة. يفي Formolene® L62009E2 بجميع متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كما هو محدد في CFR 21 177.1520، والتي تغطي الاستخدام الآمن لمواد البولي أوليفين المخصصة للاستخدام المباشر مع الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق (7000 جزء في المليون) 2 انزلاق (1500 جزء في المليون) 2	- -	- -
الميزات	غرض عام قوة عالية كثافة منخفضة متانة فائقة الارتفاع	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أكياس غرض عام	- -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تبطين التعبئة والتغليف	- -	
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.95 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
قوة الشد		- 4757.25 psi 3480.91 psi	ASTM D882 - -
استطالة الشد		- - -	ASTM D882 - -
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	160 g	5.64 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		- 14.11 oz 22.22 oz	ASTM D1922 - -

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	33	-	ASTM D523
الضبابية (Haze)	21 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نسبة النفخ	2.5:1	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.