Formolene® L62030B

المصنع	Formosa Plastics Corporation	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Formolene® L62030B هو درجة منخفضة الكثافة خطية مصنوعة باستخدام تكنولوجيا الطور الغازي. تم تصميم الراتينج للاستخدام في الطبقة السطحية لتطبيق فيلم التمدد متعدد الطبقات. Formolene® L62030B يلبي جميع متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كما هو محدد في 21 CFR 177.1520، والتي تغطي الاستخدام الآمن لمواد البولي أوليفين المخصصة للاستخدام المباشر مع الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	كثافة منخفضة	-	-
الاستخدامات	فيلم متعدد الطبقات	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام فيلم مصبوب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.2 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D882
	44.8 MPa	6497.7 psi	ASTM D882
	33.1 MPa	4800.76 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	550 %	-	ASTM D882
	850 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	90 g	3.17 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	280 g	9.88 oz	ASTM D1922
	580 g	20.46 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	98	-	ASTM D523
الضبابية (Haze)	1.4 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بثق الفيلم المصبوب		-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.